

PRODUKTINFORMATION PI 039

Pilkington Pyroclear® 30-001 SB Rauchschrürze **Technische Information und Einbauanleitung**

Wichtiger Hinweis

Diese Publikation ist eine allgemeine Anleitung zum Handling und Einbau der statischen Rauchschrürze **Pilkington Pyroclear® 30-001 SB**. Der Anwender tragt die Verantwortung, dass das Rauchschrürzesystem fur die Anwendung geeignet ist und alle massgeblichen lokalen und nationalen Gesetze, Normen, Verfahrensregeln oder andere Anforderungen einhalt, die den Gebrauch von Brandschutzglas regeln. Die Beachtung der Technischen Information und Einbauanleitung befreit die Anwender auf keinen Fall von ihren Verpflichtungen zur Erfullung der gesetzlich vorgeschriebenen Anforderungen. **Pilkington Pyroclear® 30-001 SB** muss in jedem Fall gemass dem nationalen Anwendbarkeitsnachweis und/oder Prufzeugnis montiert werden.

1.0 Systembeschreibung

Pilkington Pyroclear® 30-001 SB ist ein nach EN 12101-1 gepruftes System einer transparenten statischen Rauchschrürze aus einem speziell hochvorgespanntem und heissgelagertem monolithischen Brandschutzglas (Typ SSB „static smoke barrier“, festes Material). Statische Rauchschrürzen befinden sich, im Gegensatz zu selbsttatigen Rauchschrürzen, standig in der fur den Brandfall geplanten Position.

2.0 Funktion und Anwendungsgebiete

Rauchschrürzen sind in Kombination mit Rauch- und Warmeabzugsanlagen ein wichtiger Bestandteil zur Begrenzung der Ausbreitung von Rauch und heissen Gasen. Das Ziel ist es, die Bewegung von Brandgasen innerhalb von ausgedehnten baulichen Anlagen oder Brandabschnitten durch die Bildung einer Barriere zu kontrollieren. Dazu gehort:

- das Einschliessen und die Begrenzung der Bewegung von Rauch
- den Rauch in eine vorgegebene Richtung zu kanalisieren
- den Eintritt von Rauch in einen angrenzenden Bereich zu verhindern oder zu verzogern

Rauchschrürzen dienen unter anderem der Rauchfreihaltung von Treppenaufgangen, Rolltreppen, Aufzugschachten, Vorraumen, Fluren und Korridoren.

3.0 Klassifizierung

Pilkington Pyroclear® 30-001 SB ist nachweislich in die Feuerwiderstandsklassen DH 30 und D600 30 eingestuft. Die Klassifizierung DH 30 (EN 13501-4) der Rauchschrürze beschreibt die nachgewiesene Feuerwiderstandsdauer gemass der Einheitstemperaturzeitkurve (ETK) nach 30 Minuten Normbrand (EN 1363-1). Die Klassifizierung D600 30 (EN 13501-4) beschreibt die Feuerwiderstandsdauer nach 30 Minuten nach der abgeminderten ETK bei maximal 600°C.

4.0 Übersicht technischer Kennwerte

Feuerwiderstandsklasse (EN 13501-4)	DH 30 und D ₆₀₀ 30
Einsatzbereich	Statische Rauchschürze
Produktnorm (Glas)	EN 14179 (Heissgelagertes thermisch vorgespanntes Einscheibensicherheitsglas)
Nenndicke	6 mm
Dickentoleranz	± 0,2 mm
Gewicht	16 kg/m ²
Lichtdurchlässigkeit (EN 410)	90 %
Lichtreflexion aussen/innen (EN 410)	8 % / 8 %
Pendelschlagwiderstand (EN 12600)	1(C)1
Brandverhalten (EN 13501-1)	A1
Abmessungen	Breite 200 – 2500 mm / Höhe 500 – 1300 mm
Modellscheiben	Nachgewiesen und auf Anfrage möglich
Anzahl Befestigungselemente	2 bzw. 3 abhängig von der Glasabmessung
	bis 0,611 m ² Fläche 2 Halter
	ab 0,612 m ² Fläche 3 Halter
Ø- Lochbohrung	20 mm
Halterung	Zugehöriges Befestigungskit
Fugenbreite	10 mm

Es sind keine gefährlichen Inhaltsstoffe enthalten.
 Alle Werte können anwendungsbedingten und produktionstechnischen Toleranzen unterliegen.

5.0 Einbauanleitung

1. Gläser auf Masshaltigkeit und Fehlerfreiheit prüfen
2. Befestigungskit (Abb. 1) auf Vollständigkeit kontrollieren und bereit legen. Das Befestigungskit enthält je Lochbohrung:
 - a) 1 Stahlwinkel verzinkt
 - b) 1 Zylinderkopfschraube M8 mit Innensechskant
 - c) 1 Sechskantmutter (selbtsichernd)
 - d) 3 Unterlegscheiben Stahl $\text{\O} 35 \times 2 \text{ mm}$
 - e) 2 Chloropren Unterlegscheiben $\text{\O} 36 \times 3 \text{ mm}$
 - f) 2 Chloropren Dichtungen $\text{\O} 20 \times 3$
3. Die Bereitstellung des Befestigungsmaterials zur Montage des Stahlwinkels an das Anschlussbauteil hat bauseits zu erfolgen.
4. Rohbauöffnung bzw. Unterkonstruktion auf Masshaltigkeit, Tragfähigkeit und Werkstoffvorgaben überprüfen.
5. Lot- und waagerechte Einmessung und Montage der erforderlichen Stahlwinkel an der Unterkonstruktion.
6. Die Scheiben werden mit Abständen von 10 mm untereinander sowie jeweils 10 mm zwischen Scheibe und seitlich angrenzenden Bauteilen angebracht.
7. Einlegen von je 2 Chloroprendichtungen $\text{\O} 20 \times 3 \text{ mm}$ in die Lochbohrungen (2 Dichtungen je Lochbohrung) des Glases.
8. Montage der Rauchschrürze **Pilkington Pyroclear® 30-001 SB** an den Stahlwinkeln gemäss Abbildung 2. Die Muttern sind selbtsichernd, so dass das Anziehen der Schrauben mit normaler Anzugskraft erfolgen sollte. Einsetzen der nächsten Rauchschrürze **Pilkington Pyroclear® 30-001 SB**.

Abbildung 1:
Befestigungskit






Abbildung 2:
Pilkington Pyroclear® 30-001 SB



CE Kennzeichnung

 1121 Pilkington Deutschland AG Haydnstraße 19, 45884 Gelsenkirchen 14 1121-CPR-FA5004	
EN 12101-1 : 2005/A1 : 2006 Static Smoke Barrier (SSB) - Pilkington Pyroclear ® 30-001 SB	
Resistance to fire classification	DH 30 and D ₆₀₀ 30
Response delay	NPD
Opening, gaps and perimeter spaces:	
Gap head (a to f)	5 mm
Gap edge (g)	10 mm
Gap joint (h)	10 mm
Area head = W x Gap head	
Area edge = D x Gap edge	
Area joint = D x Gap joint	
Area total = N1 x Area _{head} + N2 x Area _{edge} + N3 x Area _{joint}	
Maximum barrier permeability	NPD
Tested at ambient temperature	

NPD = Non Performance Determined

In Anlehnung an die gültige Technische Information und Einbauanleitung für **Pilkington Pyroclear**® 30-001 SB der Pilkington Deutschland AG.

// Quelle: Flachglas (Schweiz) AG // Stand: Dezember 2021