

Conseils aux consommateurs

Transparence maximale – Entretien minimal

La pluie. Le soleil. La propreté.

Pilkington Activ™ exploite le rayonnement UV de la lumière du jour pour transformer l'oxygène contenu dans l'air de manière à pouvoir décomposer activement les impuretés organiques. La pluie assure ensuite le lavage des impuretés et saletés qui se sont ainsi décomposées et détachées de la face extérieure du verre. Le revêtement appliqué sur le vitrage a pour effet de faire en sorte que l'eau de pluie ne se transforme pas en gouttes, mais qu'elle se disperse sur toute la surface et pour vous garantir une vue transparente et exempte de tâches.

Efficacité totale de la fonction de nettoyage en 5 jours après montage. Le verre emmagasine pendant ce laps de temps l'énergie permettant de décomposer les impuretés.

Mode d'action


Fabrication: Pendant le processus de flottage, on applique le revêtement double action à une température de plus de 600 °C sur le verre chaud. Celle-ci est ainsi associée de manière indissociable au verre. En respectant quelques consignes d'entretien simples, ce revêtement innovant conserve son efficacité pendant toute la durée de vie de la fenêtre.

Premier nettoyage après montage

Après l'achèvement des travaux de construction, il convient de rincer le plus rapidement possible la face extérieure du verre à l'aide d'une eau faiblement calcaire afin d'enlever toutes les traces de poussières et d'impuretés. Si l'étiquette devait encore être présente sur la face extérieure de la vitre, il convient de l'enlever précautionneusement à la main.

Attention: Lors de cette opération, comme de tout autre nettoyage du verre, il convient d'éviter d'utiliser des outils et des accessoires comme les grattoirs, racloirs, la laine de verre ou les lames de rasoir. Ils pourraient en effet endommager la surface du verre ou le revêtement.

Enlever les taches les plus tenaces à l'aide de détergents pour vitres traditionnels ou d'alcool. Il n'est pas nécessaire de passer une peau de chamois ou d'essuyer. Laisser simplement la vitre sécher à l'air.



N'enlever l'étiquette sur le revêtement qu'à la main. Ne pas utiliser d'objets métalliques comme les lames de rasoir.



N'utiliser que des chiffons doux et prendre beaucoup d'eau claire, à faible teneur en calcaire pour le nettoyage.



info@flachglas.ch

www.flachglas.ch

Flachglas (Schweiz) AG
Zentrumstrasse 2
CH-4806 Wikon
Telefon +41 62 745 00 30

Flachglas Wikon AG
Industriestrasse 10
CH-4806 Wikon
Telefon +41 62 745 01 01

Flachglas Thun AG
Moosweg 21
CH-3645 Gwatt/Thun
Telefon +41 33 334 50 50

Entretien régulier:

L'effet autonettoyant de Pilkington Activ™ reste efficace pendant toute la durée de vie de la fenêtre. Selon l'implantation, les conditions météorologiques et le degré d'encrassement de vos fenêtres, un nettoyage traditionnel peut être nécessaire de temps à autre. Pendant les périodes de sécheresse prolongée, un simple rinçage de la face extérieure de la fenêtre à l'eau claire est suffisant. Nous vous prions de bien vouloir respecter les consignes suivantes lorsque l'encrassement est plus important:

Outils et accessoires de nettoyage:

N'utiliser que des chiffons doux et propres ou des éponges non abrasives propres pour le nettoyage des fenêtres. L'utilisation de racloirs n'est pas nécessaire.

En cas d'utilisation, s'assurer que le joint en caoutchouc est parfaitement propre et surtout exempt de silicone, étant donné que le silicone altère l'effet autonettoyant.

Détergents:


En règle générale, les détergents pour vitres du commerce à base d'alcool ou d'ammoniaque ainsi que les détergents légèrement acides sont entièrement suffisants et compatibles avec Pilkington Activ™. L'eau utilisée pour le nettoyage doit être claire et présenter une faible teneur en calcaire. Si possible, utiliser de l'eau déminéralisée ou adoucie.

Mesures de précaution:

Si des travaux de chantier ou de construction de routes ont lieu à proximité immédiate de votre vitrage Pilkington Activ™, il convient de recouvrir la face équipée du revêtement. Les projections d'étincelles consécutives à des travaux de soudage ou de meulage sont susceptibles d'endommager le verre. Les peintures, vernis, colles ou mortiers sont, comme sur tous produits verriers, généralement difficiles à enlever.

Entreprises de nettoyage des vitres:

Si vous confiez le nettoyage des vitres à des sociétés spécialisées, le personnel doit être informé que vos fenêtres sont équipées de verres Pilkington Activ™ et qu'il convient de respecter les consignes ci-dessus.



Ne pas utiliser d'outils comme les lames de cutter, les spatules, les éponges abrasives ou de la laine de verre.



Ne pas utiliser de détergents abrasifs, contenant des silicones ou des produits chimiques comme les sodes, agents de blanchiments, lessives ou acides.

info@flachglas.ch

www.flachglas.ch

Flachglas (Schweiz) AG
Zentrumstrasse 2
CH-4806 Wikon
Telefon +41 62 745 00 30

Flachglas Wikon AG
Industriestrasse 10
CH-4806 Wikon
Telefon +41 62 745 01 01

Flachglas Thun AG
Moosweg 21
CH-3645 Gwatt/Thun
Telefon +41 33 334 50 50