

Pilkington Activ™ Tipps für Verbraucher

Maximale Durchsicht – Minimale Pflege

Regen. Sonne. Sauber.

Pilkington Activ™ nutzt die UV-Strahlung des Tageslichts, um den Sauerstoff der Luft derart umzuwandeln, dass organische Verschmutzungen aktiv zersetzt werden. Regen wäscht dann den aufgespalteten und gelösten Schmutz von der Glasaussenseite ab. Dabei bewirkt die Glasbeschichtung, dass sich das Regenwasser nicht in Tropfen sammelt, sondern sich vollflächig verteilt und Ihnen eine glasklare, fleckenlose Sicht schenkt.

Volle Reinigungsfunktion in 5 Tagen nach Einbau. Das Glas speichert in dieser Zeit Energie, um den Schmutz zersetzen zu können.


Wirkungsweise

Herstellung: Die dualaktive Beschichtung wird während des Floatglasprozesses auf das mehr als 600° Celsius heiße Glas aufgebracht. Dadurch wird sie untrennbar mit dem Glas verbunden. Unter Beachtung einiger weniger Pflegehinweise hält diese innovative Beschichtung dann ein Fensterleben lang.

Erstreinigung nach dem Einbau

Nach Abschluss aller Einbauarbeiten die beschichtete Aussenseite schnellstmöglich mit kalkarmem Wasser abspülen, um alle Spuren von Staub und Schmutz zu entfernen. Sollte auf der Fensteraussenseite noch das Etikett aufgebracht sein, ziehen Sie dieses bitte sorgfältig per Hand ab.

Achtung: Vermeiden Sie dabei – wie bei jeder anderen Glasreinigung auch – Werkzeuge und Hilfsmittel wie Spatel, Stahlwolle oder Rasierklingen. Diese können die Glasoberfläche oder die Beschichtung beschädigen. Hartnäckige Flecken mit handelsüblichen Glasreinigern oder Alkohol entfernen. Abladein oder Abziehen ist nicht nötig. Scheibe einfach an der Luft trocknen lassen.



Etikett auf der Beschichtung nur per Hand abziehen. Keine metallischen Gegenstände wie Rasierklingen verwenden.



Zur Reinigung nur saubere, weiche Putztücher nehmen sowie viel klares, kalkarmes Wasser.



info@flachglas.ch

www.flachglas.ch

Flachglas Wikon AG
Industriestrasse 10
CH-4806 Wikon
Telefon +41 62 745 01 01

Flachglas Thun AG
Moosweg 21
CH-3645 Gwatt/Thun
Telefon +41 33 334 50 50

Regelmässige Pflege

Die selbstreinigende Wirkungsweise von Pilkington Activ™ hält ein Fensterleben lang. Je nach Einbaulage, Witterungsverhältnissen und Verschmutzungsgrad Ihrer Fenster ist nur von Zeit zu Zeit eine herkömmliche Reinigung erforderlich. Bei längerer Trockenperiode genügt meist ein einfaches Abspritzen der Fensteraussenseite mit klarem Wasser. Bei grösseren Verschmutzungen beachten Sie bitte Folgendes:

Reinigungsgegenstände

Zum Fensterputzen nur weiche, saubere Reinigungstücher oder nicht scheuernde, saubere Reinigungsschwämme verwenden. Der Einsatz von Glasabziehern ist nicht notwendig. Bei einer Verwendung darauf achten, dass die Gummilippe sauber und vor allem silikonfrei ist, da Silikon die selbstreinigende Wirkungsweise beeinträchtigt.

Reinigungsmittel


Generell sind alle handelsüblichen Glasreiniger auf Alkohol- oder Ammoniakbasis sowie leicht saure Reinigungsmittel völlig ausreichend und mit Pilkington Activ™ verträglich. Das Reinigungswasser sollte möglichst klar und kalkarm sein. Falls möglich, entmineralisiertes oder enthärtetes Wasser verwenden.

Schutzvorkehrungen

Bei Handwerker- oder grösseren Strassenbauarbeiten in direkter Nähe Ihrer Pilkington Activ™-Verglasung sollte die beschichtete Seite abgedeckt werden. Funkenflug durch Schweis- oder Schleifarbeiten kann das Glas beschädigen. Farben, Lacke, Klebstoffe oder Mörtelprodukte sind – wie bei jedem anderen Glas – meist nur schwer zu entfernen.

Fensterreinigungsfirmen

Wenn Sie zur Fensterreinigung fremde Firmen beauftragen, muss das Personal darüber informiert werden, dass Ihre Fenster mit Pilkington Activ™ verglast sind und oben stehende Anweisungen zu beachten sind.



Keine Werkzeuge wie Cuttermesser, Spatel, Scheuerschwämme oder Stahlwolle verwenden.



Keine scheuernden, Silikon beinhaltenden oder chemischen Reinigungsmittel wie Soda, Bleichlauge, Waschmittel oder Säuren verwenden.

info@flachglas.ch

www.flachglas.ch

Flachglas Wikon AG
Industriestrasse 10
CH-4806 Wikon
Telefon +41 62 745 01 01

Flachglas Thun AG
Moosweg 21
CH-3645 Gwatt/Thun
Telefon +41 33 334 50 50